Cores
PRODUZIONE E COMMERCIO RESINE PER NAUTICA
RESTAURO - INDUSTRIA - COIBENTAZIONI - ARTE
Linea nautica Cores Ocean®

CORES J50 / J50C

Tipo

Soluzione pronta all'uso di resine e solventi iningiallente, non filmogena.
E' composta da resine acriliche dure e medio dure in soluzione di solventi, resistenti alla luce e all'invecchiamento. E' un prodotto di uso generale studiato per il consolidamento di manufatti, tra i suoi vantaggi segnaliamo l'eccellente flessibilità, è antistatico e respinge la polvere, non produce deformazioni e risulta essere stabile nel tempo.
Il materiale è impermeabile al vapore, all'acqua, ai combustibili e lubrificanti ed inoltre presenta una elevata resistenza chimica alle soluzioni basiche, debolmente acide, organiche.

Campi d 'impiego

Trattamento consolidante-turapori per legno, cemento, pietre, marmo e mattoni che vanno protetti dagli agenti atmosferici o deteriorati da essi. Utilizzato nella maggioranza dei casi come protettivo per materiali compatti e per il consolidamento mediante impregnazione, dei più vari tipi di materiali porosi come tufo, intonaci, superfici assorbenti ecc.

Applicazioni

A pennello, rullo, immersione e spruzzo.

Caratteristiche

Aspetto	: Liquido incolore (J50) o colorato RAL (J50C)
Densità gr/cmc	: 0,860
Viscosità a 20 °C	: 38''
Punto infiammabilità a 20 °C	: 35
Resa lt.1	: mq. 4/5 ca.
Diluizione	: Pronto all'uso

Modo d'impiego

L'applicazione del consolidante-turapori J 50/J50C sulle superfici da trattare può essere utilizzato con i mezzi usati per la verniciatura, applicando una o due mani di soluzione con intervallo da mezz'ora a 24h senza carteggiatura, in base alla porosità ed all'assorbimento del supporto. Per gli oggetti, solitamente nel campo nautico, i migliori risultati si ottengono per immersione lenta in modo che il prodotto sia assorbito per capillarità, penetrando nelle parti più interne, consolidando il pezzo in maniera più completa ed uniforme.
Con il trattamento di consolidamento ci sarà riduzione di microporosità e quindi, meno assorbimento d'acqua e di aggressivi, compattezza e meno friabilità, si lascia inalterato l'aspetto finale delle superfici trattate (J50). L'elevata resistenza ai raggi ultravioletti e all'ingiallimento del consolidante-turapori J50/J50C conferisce alle superfici trattate un'eccezionale resistenza nel tempo. ATTENZIONE: l'effetto protettivo e consolidante si ottiene dopo 8-10 gg dall'applicazione.

Magazzinaggio

Il consolidante-turapori J50/J50C nei contenitori originali chiusi si conserva inalterato per almeno 24 mesi. Deve essere conservato in recipienti ben chiusi.

Garanzia

Il rivestimento applicato su supporto intestato da Ns. maestranze qualificate o sotto la Ns. sorveglianza è garantito per 5 anni sulla sola protezione chimica.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E' responsabilità del cliente verificare che i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate, non sotto il ns. diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.

CORES S.r.l. Sede : 45020 Lusia Rovigo Via dell'artigianato, 672 Tel. 0425 609 161 e Fax.: 0425 607 236
e-mail: cores@collanti-cores.it http://www.restauri-cores.it/ http://www.resine-cores.it/
Partita IVA e R.I. RO: 01126880291